I.I.P. srl - Via Velleia, 2
20900 MONZA (MB)
Tel. +39 039 2045700
Fax +39 039 2045701
CF e P.IVA
13196620150
E-mail: info@iip.it
www.iip.it

RAPPORTO DI PROVA N° 906 / 2020

Monza, 30.09.2020

Richiedente: ITALIANA CORRUGATI SPA — LOCALITA' FONTE DEL DOGLIO, 22/E — 61026 PIANDIMELETO (PU)
Campionamento: a cura del richiedente
Data ricevimento campione: 28.09.2020
Campione dichiarato: Tubo per ventilazione meccanica VMC D.75 mm bianco/bianco gamma Aircor
Descrizione del campione: Tubo corrugato di colore bianco
Identificazione campione: 665/2020

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO - PROVA DI ACCENDIBILITÀ CON L'IMPIEGO DI UNA SINGOLA FIAMMA

Metodo di analisi: UNI EN ISO 11925-2 : 2020
Data di prova: 30.09.2020
Ambiente di condizionamento: (23 ± 2)°C – (50 ± 5)% U.R. fino a massa costante
Ambiente di prova: (23 ± 2)°C – (50 ± 5)% U.R.
Tempo di applicazione della fiamma: 15 s
Velocità dell'aria misurata nel camino della camera di combustione: (0,7 ± 0,1) m/s
Combustibile utilizzato: propano commerciale con purezza minima del 95% e pressione compresa tra 10 kPa e 50 kPa

	Numero applicazioni della fiamma	Accensione della provetta	Tempo impiegato dalla punta della fiamma per superare i 150 mm [s]	Combustione della carta da filtro
Provetta 1	1	SI	===	NO
Provetta 2	1	SI	===	NO
Provetta 3	1	SI	===	NO
Provetta 4	1	SI	===	NO
Provetta 5	1	SI	===	NO
Provetta 6	1	SI	===	NO

Propagazione della fiamma: Fs ≤ 150 mm entro 20 s

I risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono soltanto al campione ricevuto.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata dal Laboratorio Prove I.I.P.
Il campione viene conservato per due mesi dalla data di emissione del presente Rapporto di Prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento.

I.I.P. srl - Via Velleia, 2
20900 MONZA (MB)
Tel. +39 039 2045700
Fax +39 039 2045701
CF e P.IVA
13196620150
E-mail: info@iip.it
www.iip.it

Accensione della carta da filtro: NO

Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1 : 2019): euroclasse E_L

I risultati di prova sono collegati al comportamento delle provette di un prodotto nelle particolari condizioni di prova; non sono da intendersi come l'unico criterio per la valutazione del potenziale rischio di incendio del prodotto nel suo impiego.

Il presente Rapporto di Prova non rappresenta nessuna approvazione di tipo o certificazione di prodotto.

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile della Prova
(Dott. V. Coppola)

Il Direttore tecnico
(ing. M. Romersi)

I risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono soltanto al campione ricevuto.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata dal Laboratorio Prove I.I.P.
Il campione viene conservato per due mesi dalla data di emissione del presente Rapporto di Prova.
Il campionamento non è oggetto di accreditamento.